


## Alpina Expert Premiumlatex 3

### Створює стійкі матові поверхні

Alpina Expert Premiumlatex 3 - особливо стійка латексна фарба для інтер'єрів

#### Опис продукту:

матова тонкошарова латексна фарба для легкого та бездоганного фарбування стін і стель всередині приміщень. Від білих до насичених відтінків - втілення Вашої фантазії.



ColorMix

### Короткий огляд

#### Розміри упаковки:

База 1: 2,5л; 10л  
База 3: 2,35л; 9,4л (після тонування 2,5л, 10л)

#### Призначення:

Особливо стійка глибоко-матова латексна фарба практично для всіх інтер'єрів.

#### Властивості:

- Водорозчинна -  
Екологічно чиста -  
Паропроникна -  
- Висока зносостійкість - 2й клас вологого стирання (DIN EN 13 300)

#### Придатні основи:

Мінеральні основи  
- Структурні шпалери  
- Гіпсові штукатурки  
- Силікатна цегла  
- Керамічна цегла  
- Бетон  
Старі покриття з хорошою несною здатністю  
- Дисперсійні матові шпаклівки, штукатурки і фарби  
- Вапняно-цементні штукатурки

#### Тонування:

База 1: біла  
База 2 і 3: прозора

база 1 може застосовуватися як біла фарба або затонована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Для насичених відтінків використовуйте, будь ласка, тільки базу 3, відколіровану за допомогою Alpina ColorMix.

#### Ступінь гляцю:

матова

#### Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари фарби. Для першого шару фарбу розвести не більше ніж на 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або за необхідністю розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Не наносити при температурі основи і повітря нижче +5 ° С. Після використання інструменти вимити водою з милом.

#### Час висихання:

при температурі +20°C і вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

#### Витрати:

**10 літрів вистачає приблизно на 100м<sup>2</sup> (прибл. 100 мл/м<sup>2</sup>)** на один шар на гладкій поверхні з нормальною вологовбиральністю. На шеркких поверхнях витрата відповідно збільшується.

#### Структура покриття/розведення:

##### Ґрунтувальне покриття:

Alpina Expert Premiumlatex 3 розведеною максимум до 10% (за об'ємом) води.

##### Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Premiumlatex 3, у разі потреби розвести максимум до 5% води.

**За необхідністю ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка**

#### Склад:

полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні наповнівачі й пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. A/d): 30 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 5 г/л.

## Alpina Expert Premiumlatex 3

## ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

**Підготовка основи:**

застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантаження і вільною від розділяючих речовин (антиадгезивів).

**Вапняно-цементні штукатурки:**

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

**Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон:**

зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Після шліфування завжди Ґрунтувати продуктом Alpina Ґрунтовка. Сильно вбираючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка, розведеним у співвідношенні 1:2 водою.

**Керамічна або облицювальна кладка:**

До фарбування придатна кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або квінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Наноситься матеріал Alpina Expert Premiumlatex 3 розведеним максимум до 10% (за об'ємом) води.

**Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до навантаження:**

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити струменями води під тиском. Нанести попереднє Ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Expert Premiumlatex 3 розведеною максимум до 5% води або проґрунтувати Ґрунтовками Alpina.

**Покриття з поганою несною здатністю:**

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основи добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

**Пліснява, нікотин, жир, кіпоть, патьоки води:**

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Ґрунтувальне покриття виконати продуктом Alpina Ґрунтовка проти плісняви. Фінішне покриття Alpina Expert Premiumlatex 3. Нікотин, патьоки води, жир і кіпоть відмити жиророзчинним миючим засобом, дати добре просохнути. Наносити ізолюючу фарбу на основу розчинника.

**Основи з дефектами:**

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фінішною шпаклівкою від Alpina. Крупні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

**Запобіжні заходи:**

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати приймання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водоїми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання пари й аерозолі.

**Зберігання:**

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менше +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

**Утилізація відходів:**

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

**Технічна інформація № 205\_1-UA станом на лютий 2017 р.**

Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.