




## Alpina Marmor Effekt

Шпаклёвочная масса на дисперсионной основе для цветных оживленно глянцевых интерьеров с видом мрамора.



ColorMix

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

2,5 л; 5 л.

#### Назначение:

Завораживающая гладильная техника для цветных глянцевых поверхностей с эффектом глубинного восприятия. Полируется до зеркального блеска, очень хорошо подвергается чистке, открыта к диффузии.

#### Свойства:

- Колеруется в системе ColorMix;
- С зеркальным блеском;
- Водоразбавляемая;
- Поддается чистке;
- Открытая для диффузии.

#### Пригодные подложки:

Можно наносить на все гладкие внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Белая-полупрозрачная.  
Колеруется в системе ColorMix.

#### Степень глянца:

От шелковисто-матовой до глянцевой.

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносить специальным двухлистным гладильным шпателем их нержавеющей стали. Перед применением углы шпателя натереть наждачной бумагой (Размер зерна 400-600), чтобы при нанесении и разглаживании не повредить поверхность. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

#### Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% первый слой можно перекрыть после 12 часов следующим слоем. Система сухая после 24 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

1 л материала достаточно для нанесения 2 слоев шпаклевки примерно на 5-6 м<sup>2</sup>.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

Покрывать основания 1-2 слоями Alpina EXPERT Feinspachtel, в зависимости от шероховатости подложки. После высыхания шпаклевки поверхность отшлифовать и загрунтовать.

##### Финишное покрытие:

Alpina Marmor Effekt нанести двумя слоями с помощью специального шпателя из нержавеющей стали. Первый слой нанести за один прием как можно тоньше. После высыхания и удаления шпаклевочных грат нанести второй слой. Затем, после легкого подсыхания, уплотнить поверхность, проводя по ней шпателем под маленьким наклоном. При этом появляется желаемый глянец.



## Alpina Marmor Effekt

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и ровным. В зависимости от шероховатости, нанести на основание 1-2 слоя шпаклевки Alpina. После высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать и загрунтовать грунтовками Alpina.

#### Штукатурки и шпатлевки:

##### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно впитывающие штукатурки предварительно обработать грунтовками Alpina.

##### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

#### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

#### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочные держащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить продуктами Alpina.

#### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать шпаклевкой Alpina и при необходимости загрунтовать.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

#### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

#### Утилизация отходов:

Сухие остатки краски и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Техническая информация № A-D242\_RU по состоянию на март 2016 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте, покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования и применять согласно условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.