


Alpina

Перевірена роками інтер'єрна

Універсальна фарба для надійних і стійких покриттів

Стійка до навантаження, покривна матова дисперсійна фарба для Вашого будинку. Перевірена десятиліттями якісних покриттів фарба для внутрішніх робіт.



ColorMix

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Пакування:

2,5л; 5 л; 10л

Призначення :

Ця фарба ідеально пасує для створення класичних, стійких до навантажень, міцних, матових поверхонь.

Властивості:

- Екологічна
- Зносостійка
- Класична матова поверхня
- Добре очищується

Придатні основи:

Вапняно-цементні штукатурки, бетон, силікатна цегла та кам'яна кладка, гіпсові штукатурки та шпаклівки, гіпсокартон, дисперсійні шпаклівки, старі матові дисперсійні фарби та дисперсійні штукатурки, а також шпалери, що міцно тримаються. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, здатними витримувати навантаження і вільними від розділяючих речовин.

Тонування:

База 1 може застосовуватися як біла фарба або затонована в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix.

Ступінь глянцею:

Матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед використанням ретельно розмішати. Нанести два шари фарби. Для першого шару фарбу розбавити не більш ніж 10% води, другий шар наносити без розведення. Легко наноситься валиком, пензлем (щіткою) або методом розпилення за температури основи та навколишнього середовища не нижче +5°C. Після використання інструмент промити водою з милом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% поверхня висихає через 4-6 годин. Через 12 годин можна наносити другий шар. За меншої температури та більшій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 70м² (близько 130 мл/м²) на один шар на гладких, нормально поглинаючих поверхнях. На шорстких поверхнях витрата фарби відповідно збільшується.

Структура покриття / Розбавлення:

Покриття ґрунтовки:

Alpina Перевірена роками інтер'єрна розведено максимум 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозбавленою Alpina Перевірена роками інтер'єрна, в разі потреби розбавити максимум 5% води.

За потреби ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка.

Склад:

Полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні наповнювачі і пігмент, аддитиви. Відповідно до європейських норм гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) в таких продуктах (кат. А / а) не повинна перевищувати 30 г / л. Даний продукт містить менше 5 г / л ЛОС.



Перевірена роками інтер'єрна

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою, з гарною здатністю до навантажень та без роздільних речовин (бруд, пил та ін.).

Мінеральні основи та бетон:

Міцні пофарбовані поверхні, основи з нормальною поглинальною здатністю не потребують додаткової обробки. Пористі, поглинальні і слабо поглинальні штукатурки обробити Alpina Грунтовка. Гіпсові поверхні та вапняні штукатурки відшліфувати, знепилити та нанести ґрунтовку на основі розчинника. Бетонні поверхні знепилити, очистити від роздільних речовин за допомогою побутового мийного засобу, повністю висушити.

Гіпсові і дисперсійні шпатлівки, гіпсокартон:

Відшліфувати стики гіпсокартонних плит, зашпаклювати стиковальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. Сильно всмоктуючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом Alpina Грунтовка розведеною в співвідношенні 1: 2 водою.

Керамічна чи облицювальна кладка.

Кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень придатна до фарбування. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Нанести фарбу Alpina Перевірена роками інтер'єрна розведеною максимум 10% води.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Глянсові поверхні й емалеві покриття відшліфувати. Забруднені, старі покриття, що осипаються, очистити струменем води під тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina Перевірена роками інтер'єрна розведеною максимум 5% води або проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим придатним способом. Клейові покриття та залишки старих шпалер ретельно та обережно змити водою. Після вологого очищення перед подальшою обробкою дати основі повністю висохнути.

Основи уражені грибком, цвілью, з нікотинними, жирними або водними плямами:

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним способом вологою щіткою, шабером або скребком. Основу додатково обробити протигрибковим продуктом. Для фінішного покриття бажано використовувати спеціальну фарбу Alpina Для кухні та ванної.

Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним мийним засобом, дати повністю просохнути.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти зашпаклювати фінішною шпаклівкою. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином та проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Заходи безпеки:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час нанесення та висихання продукту забезпечити у приміщенні достатню вентиляцію. Уникати приймання їжі, напоїв та паління під час роботи з продуктом. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потраплення у каналізацію, водойми та ґрунт. Інструменти одразу після використання промити водою з милом. Не вдихати аерозольний туман при нанесенні методом розпилення. Містить бензизотіазолінон та метилізотіазолінон. Може викликати алергічні реакції.

Зберігання:

Зберігати в прохолодному місці (при температурі не нижче +5°C). Не заморозувати! Гарантійний строк придатності: 24 місяці з дати виробництва в оригінально закритому заводському пакуванні.

Утилізація відходів:

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки продукту здавати в пункти переробки водно-дисперсійних фарб. Затверділі залишки продукту утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 220_UA: станом на червень 2019 року

Технічна інформація була сформована на основі найновітніших технологічних розробок та нашого досвіду. Однак, через різноманітність умов та умов на об'єктах покупець/споживач не звільняється від відповідальності перевіряти наші матеріали на відповідність передбачуваним метам застосування в умовах відповідного об'єкту. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.