




Alpina Lasur Effekt

Золотистая или серебристая лазурь с перламутровыми пигментами для декоративных интерьеров.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5 л.

Назначение:

Высококачественная финишная золотистая/серебристая лазурь с перламутровыми пигментами для создания благородных поверхностей. Разработана специально для нанесения на Alpina Naturstein Effekt или Alpina Impression Effekt. Для внутренних работ.

Свойства:

- Прозрачная, не кроющаяся;
- На акрилатной основе;
- Легко наносится.

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок. Для поверхностей с нормальной - средней нагрузкой. Может применяться в качестве декоративной лазури на гладкой кирпичной кладке с покрытием, штукатурке, бетоне, гипсокартонных плитах, грубоволокнистых и структурных обоях.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная с серебрянными или золототыми частичками.

Степень глянца:

Глянцевая.

Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносить на сухую предварительно покрытую структурными материалами Alpina Naturstein Effekt или Alpina Impression Effekt поверхность. Неразбавленную лазурь наносить щеткой или валиком с коротким ворсом и через 5-10мин. после нанесения обработать мягкой кистью плавными движениями крест-накрест. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "мокрое по мокрому" за один проход. Инструменты промыть водой сразу после применения. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Время высыхания:

При комнатной температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие полностью высыхает. При температуре ниже +20°C и отн. влажности воздуха более 65% время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Около 7 м²/л, на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Нанести на сухую предварительно покрытую структурными материалами Alpina Naturstein Effekt или Alpina Impression Effekt поверхность.

Финишное покрытие:

Неразбавленную лазурь наносить щеткой или валиком с коротким ворсом и через 5-10мин. после нанесения обработать мягкой кистью плавными движениями крест-накрест.

Во избежание видимых наложений на соприкасающиеся поверхности материал необходимо наносить за один рабочий прием.



Alpina Lasur Effekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. В качестве грунтовочной основы рекомендуется покрытие Alpina Naturstein Effekt или Alpina Impression Effekt.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

На прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью нанести Alpina Naturstein Effekt или Alpina Impression Effekt.

Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать грунтовками Alpina.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатковать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

Кирпичная или облицовочная кладка

Нанести предварительный слой Alpina Naturstein Effekt либо Alpina Impression Effekt.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочные держатся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить грунтовками Alpina.

Поверхности с пятнами плесени:

Поражения плесенью или грибом очистить механическим способом влажной щеткой, шaberом или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить материалами материалами Alpina EXPERT Концентрат грунтовки. Финишное грунтование покрытие на сильно пораженных поверхностях выполнить материалом с содержанием фунгицидов.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina и при необходимости загрунтовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация № A-D242_RU по состоянию на март 2016 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте, покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования и применять согласно условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.