




## Alpina Velours Effekt

Декоративное покрытие на дисперсионной основе с шелковисто-матовым, бархатистым металлическим блеском для интерьеров.



ColorMix

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

1,25 л; 2,5 л.

#### Назначение:

Декоративное покрытие для индивидуального декоративного оформления внутренних стен. Завораживающий эффект разноцветных шелковисто-матовых, бархатисто-металлических поверхностей.

#### Свойства:

- Колеруется в системе ColorMix
- Легко наносится и структурируется
- С бархатисто-металлическим блеском
- Водоразбавляемая
- Поддается чистке
- Открытая для диффузии

#### Пригодные подложки:

Можно наносить на грунтованные гладкие внутренние поверхности.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

База серебрянная.  
Колеруется в системе ColorMix.  
Наносится только в колерованном виде.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Alpina ColorMix:  
Latte 1, Latte 2, Latte 3, Latte 4, Latte 5;  
Honey 1, Honey 2, Honey 3, Honey 4, Honey 5;  
Blonde 1, Blonde 2, Blonde 3, Blonde 4, Blonde 5;  
Sunset 1, Sunset 2, Sunset 3, Sunset 4, Sunset 5;  
Taffy 1, Taffy 2, Taffy 3, Taffy 4, Taffy 5;  
Emerald 1, Emerald 2, Emerald 3, Emerald 4, Emerald 5;  
Ocean 1, Ocean 2, Ocean 3, Ocean 4, Ocean 5;  
Grape 1, Grape 2, Grape 3, Grape 4, Grape 5;  
Shadow 1, Shadow 2, Shadow 3, Shadow 4, Shadow 5.

#### Степень глянца:

шелковисто-матовая.

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносить валиком с коротким ворсом и венецианской кельмой. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

#### Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% первый слой можно перекрыть после 12 часов следующим слоем. Система сухая после 24 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

2,5 л материала достаточно для нанесения 2 слоев шпатлевки примерно на 16-20 м<sup>2</sup> (ок. 120-150 мл/м<sup>2</sup>).

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

Гладкая поверхность грунтуется 1-2 слоями краски для внутренних работ из ассортимента ТМ Alpina, заколерованной в цвет финишного покрытия.

##### Промежуточное покрытие:

Декоративное покрытие Alpina Velours Effekt в желаемом цветовом тоне, разбавленная водой ок. 20%, наносится равномерно валиком с коротким ворсом. Расход материала ок. 40 мл/м<sup>2</sup>.

##### Финишное покрытие:

Перед нанесением второго слоя поверхность должна хорошо высохнуть. Второй слой Alpina Velours Effekt нанести без разбавления венецианской кельмой (шпателем) из нержавеющей стали около 80 мл/м<sup>2</sup>, придавая поверхности любой узор по индивидуальному выбору. Для избежания видимых стыков материала работать техникой "мокрое по мокрому". После легкого подсыхания второго слоя легкими движениями кельмой по поверхности (например, кругами или полосами) наводится характерная бархатисто-металлическая структура.



## Alpina Velours Effekt

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и ровным. В зависимости от шероховатости, нанести на основание 1-2 слоя шпатлевкой Alpina. После высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать и загрунтовать грунтовками Alpina.

#### Штукатурки и шпатлевки:

##### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

##### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

#### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

#### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочные держащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить грунтовками Alpina.

#### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать шпатлевкой Alpina и при необходимости загрунтовать.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

#### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

#### Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Техническая информация № A-D242\_RU по состоянию на март 2016 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте, покупатель/ потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования и применять согласно условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.