



Alpina Impression Effekt

Белая дисперсионная структурная краска для структурно-выраженных внутренних интерьеров.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

5 л; 10 л.

Назначение:

Структурная краска для создания высококачественных структурных поверхностей внутри помещения. Благодаря своей пастообразной консистенции легко наносится, как например дисперсионные краски или мелкозернистые штукатурки. Alpina Impression Effekt хорошо скрывает мелкие изъяны. Эта краска может быть использована как финишное покрытие, так и в качестве подготовительной основы для лазурей Alpina Crystal Effekt, Alpina Lasur Effekt и Alpina Accent Effekt.

Свойства:

- Почти без запаха и эмиссии;
- Идеальна для последующего нанесения;
- Без растворителей, экологичная;
- Водоразбавляемая и водостойкая;
- Хорошо скрывает мелкие изъяны;
- Стойкая к внешним повреждениям;
- Открытая для диффузии;
- Декорируется дополнительно эффектными лазурами Alpina Effekt-Lasuren.

Пригодные подложки:

Минеральные подложки:

- известково-цементные штукатурки;
- гипсовые штукатурки и шпатлевки;
- силикатный кирпич;
- керамический кирпич;
- бетон;
- гипсокартон.

Старые покрытия с хорошей несущей способностью:

- дисперсионные штукатурки;
- дисперсионные краски;
- рельефные и тесненные обои.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая.

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число тонов. Также может быть заколерована вручную колерами Alpina-Kologant. При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий и цветовых оттенков.

Степень глянца:

Матовая.

Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносить валиком с коротким ворсом и венецианской кельмой. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% первый слой можно перекрыть после 12 часов следующим слоем. Система сухая после 24 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 2 м²/л, на гладком основании. При нанесении шпателем расход увеличивается в зависимости от толщины слоя. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

На очень темные или контрастные поверхности предварительно нанести слой Alpina Стойкая интерьерная.

Финишное покрытие:

Краску Alpina Impression Effekt необходимо хорошо перемешать и равномерно нанести валиком Alpina-Rolle. По желанию в мокром состоянии можно обработать щеткой Alpina-Bürste крестообразными движениями или через 5-10 минут индивидуально смоделировать с помощью кельмы Alpina EffektKelle.

Во избежание видимых наложений на соприкасающиеся поверхности материал необходимо наносить за один рабочий прием.



Alpina Impression Effekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. На очень темные или контрастные поверхности предварительно нанести слой Alpina Стойкая интерьерная.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

Кирпичная или облицовочная кладка

Нанести предварительный слой Alpina Стойкая интерьерная.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочные держащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить грунтовками Alpina.

Поверхности с пятнами плесени, никотина, разводов,

Поражения плесенью или грибом очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить материалами Alpina EXPERT Концентрат грунтовки. Финишное грунтование покрытие на сильно пораженных поверхностях выполнить материалом с содержанием фунгицидов. Пятна никотина, разводов, копоти и жира промыть водой с добавлением жирорастворимых бытовых моющих средств и дать хорошо просохнуть. В качестве изолирующего грунтовочного покрытия нанести AquaSperrgrund.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

Техническая информация № A-D242 по состоянию на март 2016 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте, покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования и применять согласно условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.