



Alpina Velours Effekt

Декоративне покриття на дисперсійній основі з шовковисто-матовим оксамитово-металічним блиском для інтер'єрів.



ColorMix

Короткий огляд

Об'єм упаковки:

1,25 л; 2,5 л.

Призначення:

Декоративне покриття для індивідуального декоративного оформлення внутрішніх стін. Заворожливий ефект різнобарвних шовковисто-матових оксамитово-металічних поверхонь.

Властивості:

- колерується в системі ColorMix
- легко наноситься і структурується
- з оксамитово-металічним блиском
- розводиться водою
- піддається чищенню
- відкрита для дифузії

Придатні основи:

Можна наносити на ґрунтовані рівні внутрішні поверхні.

Кольорові відтінки/ Колерування:

База срібна.
Колерується в системі ColorMix.
Наноситься тільки колерованою.

Колірні відтінки/ Колерування:

Alpina ColorMix:
Latte 1, Latte 2, Latte 3, Latte 4, Latte 5;
Honey 1, Honey 2, Honey 3, Honey 4, Honey 5;
Blonde 1, Blonde 2, Blonde 3, Blonde 4, Blonde 5;
Sunset 1, Sunset 2, Sunset 3, Sunset 4, Sunset 5;
Taffy 1, Taffy 2, Taffy 3, Taffy 4, Taffy 5;
Emerald 1, Emerald 2, Emerald 3, Emerald 4, Emerald 5;
Ocean 1, Ocean 2, Ocean 3, Ocean 4, Ocean 5;
Grape 1, Grape 2, Grape 3, Grape 4, Grape 5;
Shadow 1, Shadow 2, Shadow 3, Shadow 4, Shadow 5.

Ступінь глянцеу:

шовковисто-матова.

Інструмент / Температура / Нанесення:

Наносити валиком з коротким ворсом і венеціанською кельмою. Не застосовувати при температурі повітря і основи нижче +5 °С.

Інструменти відразу після застосування промити водою.

Час висихання:

При кімнатній температурі близько +20 °С і вологості не більше ніж 65 % перший шар через 12 годин можна перекрити наступним шаром. Система висихає через 24 години. При нижчій температурі і вищій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

2,5 л матеріалу достатньо для нанесення 2 шарів шпаклівки приблизно на 16-20 м² (120-150 мл/м²).

Структура покриття / Розведення:

Ґрунтувальне покриття

Рівна поверхня ґрунтується 1-2 шарами фарби для внутрішніх робіт з асортименту ТМ Alpina, заколерованою в колір фінішного покриття.

Проміжне покриття:

Декоративне покриття Alpina Velours Effekt в бажаному колірному тоні, розбавлене приблизно 20 % води, наноситься рівномірно валиком з коротким ворсом. Витрата матеріалу близько 40 мл/м².

Фінішне покриття:

Перед нанесенням другого шару поверхня має добре висохнути. Другий шар нанести венеціанською кельмою (шпателем) з нержавіючої сталі нерозведеною Alpina Velours Effekt близько 80 мл/м², надаючи поверхні будь-який візерунок за індивідуальним вибором. Для уникнення видимих стиків матеріалу працювати технікою «мокре по мокрому». Після легкого підсихання другого шару легкими торканнями кельми до поверхні (наприклад, колами або смугами) їй надається характерна оксамитово-металічна структура.

Alpina Velours Effekt

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з хорошою здатністю витримувати навантаження, без розділяючих речовин і рівною. Залежно від шорсткості нанести на основу 1-2 шари шпаклівки Alpina. Після висихання шпаклівки поверхню відшліфувати і заґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Штукатурки і шпаклівки:

Вапняно-цементні штукатурки:
Міцні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним покриттям. Великопористі і сильно вбираючі штукатурки попередньо проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:
Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Бетон:

За наявності розділяючих речовин, а також крейдування або субстанцій, що осипаються, їх необхідно видалити і поверхню попередньо проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з хорошою несною здатністю:

Матові основи з низькою поглинаючою здатністю обробляти без попередньої підготовки. Глянцеві і покриті лаками і емалями поверхні необхідно попередньо зашліфувати.

Покриття з низькою несною здатністю, мінеральні фарби:

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:
Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Неміцні покриття з лаками, емалями, дисперсійними фарбами, штукатурки на основі синтетичних смол, клейові фарби, шпалери, що слабо тримаються, з поганою несною здатністю, повністю видалити. Ґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Основи з дефектами:

Попередньо обробити, зашпаклювати шпаклівкою Alpina і за необхідності заґрунтувати.

Додаткова інформація

Запобіжні заходи:

Зберігати в не доступних для дітей місцях. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу і напої, не курити. При потрапленні на шкіру або в очі негайно ретельно промити водою. Не допускати потраплення в каналізацію, ґрунт, водою! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом.

Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, пігменти, адитиви, вода. Згідно з європейськими нормами, вміст летких органічних речовин (ЛОС) в продукті (Кат. А / а) не має перевищувати 30 г/л. У цьому продукті ЛОС менше 1 г/л.

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці при температурі не нижче +5 °С.
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Технічна інформація № А-D242_RU станом на березень 2016 р.

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до використання з урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою чинність.