

## Alpina Expert Fassadenweiss

Для довговічних фасадів

**Alpina Expert Fassadenweiss** — для вибагливого кольорового оформлення

### Опис продукту:

Матова, атмосферостійка дисперсійна фарба для створення захисного довговічного покриття для фасадів. Тонується у безліч колірних відтінків — для Вашого ідеального рішення з оформлення фасаду.



ColorMix

## СТИСЛИЙ ОГЛЯД

### Розміри упаковки:

База 1: 2,5 л; 10 л  
База 3: 2,35 л; 9,4 л

### Призначення:

- З високою покривною здатністю
- Для декоративного оформлення кольорових фасадів

### Властивості:

- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Перешкоджає проникненню вологи
- Високопаропроникна (клас 1 згідно з DIN EN 1062)

### Придатні основи:

- Мінеральні основи:
- Вапняно-цементні штукатурки
  - Гіпсові штукатурки
  - Силікатна цегла
  - Керамічна цегла
  - Бетон
  - Дисперсійні матові штукатурки і фарби

### Тонування:

База 1: біла  
База 3: прозора

База 1 може застосовуватися як біла фарба або затонована в один з численних відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Для насичених відтінків використовуйте, будь ласка, тільки базу 3, тоновану за допомогою Alpina ColorMix.

### Ступінь глянцею:

матова

### Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари. Для першого шару фарбу розвести не більш ніж 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Під час нанесення температура основи та навколишнього середовища має бути від +5°C до +35°C. Після використання інструменти вимити водою з милом.

### Час висихання:

При температурі +20°C і вологості повітря 65% висихає через 4–6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

### Витрата:

**10 л вистачає приблизно на 70 м<sup>2</sup> (прибл. 150 мл/м<sup>2</sup>)** на один шар на рівній поверхні з нормальним водопоглинанням. На шорстких поверхнях розхід відповідно збільшується. Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

### Структура покриття/розведення:

#### Ґрунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтовка

#### Проміжне покриття:

Alpina Expert Fassadenweiss, розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

#### Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Fassadenweiss; у разі потреби розвести максимум 5% води.

### Склад:

Дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнювачі та пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) у продукті цієї категорії (кат. A/d): 40 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 15 г/л.

## Alpina Expert Fassadenweiss

## ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

## Підготовка основи:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантаження і не містити розділяючих речовин (антиадгезивів).

## Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

## Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або струменями води під тиском. На слабо поглинаючі або відповідно рівні основи нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Alpina Expert Fassadenweiss, розведеним водою. Нормальні або сильно поглинаючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

## Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клинкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур має бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Ґрунтувальне покриття виконати розведеною фарбою Alpina Expert Fassadenweiss.

## Покриття дисперсійною штукатуркою та дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до навантаження:

Глянцеві поверхні та емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити струменями води під тиском. Нанести попереднє ґрунтуюче покриття фарбою Alpina Expert Fassadenweiss, розведеною максимум до 10% води, або проґрунтувати ґрунтовкою Alpina Ґрунтовка.

## Покриття з поганою здатністю до навантаження:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, струменями води під тиском або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основи добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

## Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом щіткою. **Нанести ґрунтувальне покриття органорозчинною ґрунтовкою.** При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала адгезія, однак, не може бути гарантована у зв'язку з можливістю повторних висолів, що погіршують адгезію під фарбувальним шаром фарби.

## Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

## Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потраплення в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів й аерозолів.

## Зберігання:

Зберігання: зберігати у щільно з ніжче +5°C.  
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

## Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

## Технічна інформація № 260\_1-UA станом на березень 2017 р.

Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування щодо умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.