



## Силиконовая для эксклюзивных фасадов

Для фасадов подверженных сильным атмосферным воздействиям.

**Alpina Силиконовая для эксклюзивных фасадов - в оттенке по Вашему желанию**

### Описание продукта:

Матовая, особостойкая к атмосферным воздействиям силиконовая краска для эксклюзивного оформления Ваших фасадов. Продукт обладает высоким классом паропроницаемости, что позволит поддерживать правильный микроклимат в Вашем помещении. Окрашенная поверхность не задерживает грязь, благодаря чему Ваш фасад надолго останется чистым и ярким.



ColorMix

## КРАТКИЙ ОБЗОР

### Размеры упаковки:

База 1: 2,5л, 10л  
База 3: 2,35л, 9,4л

### Назначение:

- Высокая защита от атмосферных воздействий
- Не задерживает грязь на поверхности
- Высокая стойкость цвета

### Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Увеличенное время работы
- С низким водопоглощением (класс W3 согласно DIN EN 1062)
- Высокопаропроницаемая (класс V1 для Базы 1; класс V2 для Базы 3 согласно DIN EN 1062)

### Пригодные подложки:

- Минеральные основания:
- известково-цементные штукатурки
  - силикатный кирпич
  - керамический кирпич
  - штукатурки теплоизоляционных систем
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые штукатурки и краски

### Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая / База 3: прозрачная

База 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Базу 3 использовать только затонированной машинным способом.

### Степень глянца:

Матовая

### Инструмент / Температура / Нанесение:

Перед использованием краску хорошо перемешать, нанести в два слоя. Первый слой – краской, разбавленной водой максимум на 10%, финишный – неразбавленной краской; при необходимости ее можно разбавить водой максимум на 3%. Краску наносить валиком, кистью или аппаратом высокого давления при температуре воздуха и подложки от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Инструменты после использования промыть водой.

### Время высыхания:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностное высыхание достигается через 4-6 часов, через 8 часов можно наносить следующий слой краски. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

### Расход:

**10 литров хватает приблизительно на 70м<sup>2</sup> (ок. 150 мл/м<sup>2</sup>)** на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

### Структура покрытия / Разбавление:

#### Грунтовочное покрытие:

Alpina Грунтовка

#### Промежуточное покрытие:

Силиконовая для эксклюзивных фасадов разбавленной максимум 10% (по объему) воды.

#### Финишное покрытие:

Неразбавленная Силиконовая для эксклюзивных фасадов, в случае необходимости может быть разбавлена максимум 3% воды.

### Состав:

Дисперсии акриловой и силиконовой смол, вода, минеральные наполнители и пигменты, аддитивы, восковая добавка. Согласно европейским нормам, максимально допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в продукте этой категории (кат. А/с) – 40 г/л. В данном продукте содержание ЛОС менее 15 г/л.



## Силиконовая для эксклюзивных фасадов

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

#### Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

#### Штукатурки теплоизоляционных систем:

Новые минеральные структурные штукатурки окрашивать не ранее 14 - 28 дней в зависимости от условий.

#### Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina Силиконовая для эксклюзивных фасадов разбавленной максимум 10 % воды.

#### Покрyтия дисперсионными штукатурками и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, затем нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка.

#### Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом при помощи щетки. **Нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой.** При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпательвать фасадными шпательками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. После высыхания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № 367\_UA\_RU по состоянию на май 2018 года.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.