


## Alpina Силіконова для ексклюзивних фасадів

Для фасадів, що піддаються сильним атмосферним впливам.

### Опис:

Матова, особливо стійка до атмосферних впливів силіконова фарба для ексклюзивного оформлення Ваших фасадів. Продукт має високий клас паропроникності, що дозволить підтримувати правильний мікроклімат у приміщенні. Пофарбована поверхня не затримує бруд, завдяки чому Ваш фасад надовго залишиться чистим і яскравим



ColorMix

### КОРОТКИЙ ОГЛЯД

#### Тара:

База 1: 2,5л, 10л  
База 3: 2,35л, 9,4л

#### Призначення:

- Високий ступінь захисту від атмосферних впливів
- Не затримує бруд на поверхні
- Висока стійкість кольору

#### Властивості:

- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Збільшений час роботи
- З низьким водопоглинанням (клас W3 згідно DIN EN 1062)
- Високопаропроникна (клас V1 для Бази 1; клас V2 для Бази 3 згідно DIN EN 1062)

#### Придатні основи:

- Мінеральні основи:
- вапняно-цементні штукатурки
  - силікатна цегла
  - керамічна цегла
  - штукатурки теплоізоляційних систем
- Старі покриття з хорошою несучою здатністю
- дисперсійні матові штукатурки і фарби

#### Кольорові тони / Тонування:

База 1: біла / База 3: прозора

База 1 може застосовуватися як біла фарба або тонованою в один з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за допомогою Alpina ColorMix. Базу 3 використовувати тільки затонованою машинним способом.

#### Час висихання / Температура застосування:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхнєве висихання досягається через 4-6 годин, через 8 годин можна наносити наступний шар фарби. При нижчій температурі і вищій вологості час висихання збільшується.

#### Ступінь глянцево:

Матова

#### Інструмент:

Фарбу наносити валиком, пензлем або апаратом високого тиску при температурі повітря і підкладки від +5 до +30°C і відносній вологості повітря нижче 80%. Інструменти після використання промити водою.

#### Нанесення:

Перед використанням фарбу добре перемішати, нанести у два шари. Перший шар - фарбою, розведеною водою максимум на 10%, фінішний - нерозбавленою фарбою; при необхідності її можна розбавити водою максимум на 3%.

#### Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 70м<sup>2</sup> (бл. 150 мл / м<sup>2</sup>) на один шар на гладкій поверхні з нормальним вологовбиранням. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

#### Нанесення / Розбавлення:

##### Ґрунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтовка

##### Проміжне покриття:

Силіконова для ексклюзивних фасадів розведена максимум 10% (за обсягом) води.

##### Фінішне покриття:

Нерозбавлена Силіконова для ексклюзивних фасадів, в разі потреби може бути розбавлена максимум 3% води.

#### Склад:

Дисперсії акрилової й силіконової смол, вода, мінеральні наповнювачі та пігменти, адитиви, воскова добавка. Згідно з європейськими нормами, максимально допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. А / с) - 40 г / л. В даному продукті вміст ЛОС менше 15 г / л.



## Alpina Силіконова для ексклюзивних фасадів

### ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

#### Підготовка основи:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основа після очищення має бути міцною, чистою, з хорошою несучою здатністю і роздільних речовин

#### Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Подштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, вбираючі і слабо всмоктуючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно вбираючі штукатурки і штукатурки з легким осипом піску проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

#### Штукатурки теплоізоляційних систем:

Нові мінеральні структурні штукатурки фарбувати не раніше 14 - 28 днів залежно від умов.

#### Керамічна або облицювальна кладка:

Кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або квінкеру без чужорідних вкраплень придатна до фарбування. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без висолів. Ґрунтувальне покриття виконати фарбою Alpina Силіконова для ексклюзивних фасадів розведеною максимум 10% води.

#### Покриття дисперсійними штукатурками і дисперсійними фарбами з хорошою несучою здатністю:

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені, крижкі, старі покриття очистити напірними струменями води, потім нанести ґрунтове покриття органорозчинною ґрунтовкою.

#### Покриття з поганою несучою здатністю:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим відповідним способом. Під час вологого очищення, перед подальшою обробкою дати основи добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

#### Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом за допомогою щітки. Нанести ґрунтове покриття з органорозчинних ґрунтовок. При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала адгезія не може бути гарантована в зв'язку з можливістю повторних висолів, які погіршують адгезію під фарбувальним шаром.

#### Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Великі дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Після висихання проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Заходи безпеки:

Зберігати в місцях недоступних для дітей. При роботі з продуктом не брати їжу і напої, не курити. При потрапленні на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів і аерозолів.

#### Зберігання:

Зберігання: зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці при температурі не менше + 5 ° С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

#### Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### Технічна інформація № 367\_UA\_RU станом на травень 2019 року.

Дана технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ і конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання справжній документ стає недійсним.