



Alpina Expert Fassadenfarbe

Особливо міцна фасадна

Alpina Expert Fassadenfarbe — у білому кольорі

Опис продукту:

Матова атмосферостійка дисперсійна фарба для створення виключно білих покриттів для фасадів. Легке нанесення та хороша покривна здатність фарби забезпечують швидкість виконання робіт, а захисні властивості фарби роблять фасад функціональним.



СТИСЛИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

2,5 л; 10 л

Призначення:

Правильний вибір:

- Для довготривалого захисту фасадів від атмосферних впливів
- Висока покривна здатність
- Для декоративного оздоблення в білому кольорі

Властивості:

- Атмосферостійка
- Водорозчинна
- Екологічно чиста
- Легко наноситься
- Перешкоджає проникненню вологи
- Високопаропроникна (клас 1 згідно з DIN EN 1062)
- Рівномірна структура

Придатні основи:

Мінеральні основи:

- Вапняно-цементні штукатурки
- Силікатна цегла
- Керамічна цегла
- Бетон
- Дисперсійні матові штукатурки і фарби

Тонування:

Біла фарба може бути затонована в один з численних світлих відтінків за допомогою колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint.

Ступінь глянцеу:

матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два шари. Для першого шару фарбу розвести не більш ніж 10% води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або, за необхідністю, розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: пензлем або валиком. Легко наноситься. Під час нанесення температура основи та навколишнього середовища має бути від +5°C до 35°C. Після використання інструменти вимити водою з милом.

Час висихання:

При температурі +20°C і вологості повітря 65% висихає через 4–6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар фарби. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 70 м² (прибл. 150 мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з нормальним водопоглинанням. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

Структура покриття/розведення:

Ґрунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтовка

Проміжне покриття:

Alpina Expert Fassadenfarbe, розведеною максимум 10% (за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Fassadenfarbe; у разі потреби розвести максимум 5% води.

Склад:

Дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнювачі та пігмент, адитиви. Згідно з європейськими нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) у продукті цієї категорії (кат. A/d): 40 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 10 г/л.

Alpina Expert Fassadenfarbe

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з хорошою здатністю до навантаження і вільною від розділяючих речовин.

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або струменями води під тиском. На слабо поглинаючі або відповідно рівні основи нанести ґрунтуюче покриття матеріалом Alpina Expert Fassadenfarbe, розведеним водою. Нормальні або сильно поглинаючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Керамічне або облицювальне мурування:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур має бути без тріщин по швах, сухим і без висолів. Ґрунтуюче покриття виконати фарбою Alpina Expert Fassadenfarbe, розведеною водою.

Покриття дисперсійною штукатуркою та дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до навантаження:

Глянцеві поверхні та емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити струменями води під тиском. Нанести попереднє ґрунтуюче покриття фарбою Alpina Expert Fassadenfarbe розведеною максимум 5% води або проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Покриття з поганою здатністю до навантаження:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води під тиском або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Поверхні з висолами:

Висоли видалити сухим способом щіткою. **Нанести ґрунтуюче покриття органорозчинною ґрунтовкою.** При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала адгезія, однак, не може бути гарантована у зв'язку з можливістю повторних висолів, що погіршують адгезію під фарбувальним шаром.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів та аерозолів.

Зберігання:

Зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менш ніж +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу віддати в пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 275_1-UA станом на березень 2017 р.

Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування щодо умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.