

Aqua Buntlack

Для здорового климата в помещении

Alpina Водоразбавляемая колеруемая эмаль для дерева и металла

Описание продукта:

Колеруемая в насыщенные и яркие оттенки эмаль с превосходной укрывистостью и цветостойкостью. Для создания идеальных глянцевых покрытий внутри и снаружи помещения. Создает поверхность, которая легко очищается. Для здоровой жизни.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л.

Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость;
Прекрасно очищается;
Насыщенные яркие цвета.

Свойства:

Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает яркую цветную, устойчивую к царапинам поверхность. Практически без запаха во время нанесения и высыхания благодаря водной основе. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно очищается.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Цветовые тона/ колеровка:

База 1: белая.
База 2 и 3: прозрачная.
база 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix или в ручную с помощью концентратов Alpina Tint. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 2 и 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая.

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопультom, кистью / валиком для акриловых эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Buntlack в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунт Alpina Holzgrund или Alpina Grundierung für Metall. Продукт хорошо размешать.
Расход: до 120 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Metall неразбавленно
или Alpina Holzgrund неразбавленно.
Промежуточный слой и финиш:
Alpina Aqua Buntlack неразбавленно.

Состав:

Акрилатная дисперсия, диоксид титана, вода, минеральные наполнители, гликоли/гликолевые эфиры, аддитивы.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Aqua Buntlack

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Грунтовать продуктом Alpina Grundierung für Metall или Alpina Alpina Holzgrund.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Aqua Buntlack	-	Alpina Aqua Buntlack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Holzgrund	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Цинк	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Алюминий, медь	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Aqua Buntlack	-	Alpina Aqua Buntlack
Бетон	внутри / снаружи	При наличии разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Aqua Buntlack	Alpina Aqua Buntlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 385_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.