



## Parkett

### Alpina Для паркета

#### Описание продукта:

Специальный лак для создания идеально прочного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся особенно сильной нагрузке, легко моется и отчищается.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л; 2,5л; 5,0л; 10,0л.

#### Преимущества продукта:

Идеально стойкое к появлению царапин покрытие;  
Отличная защита от влаги;  
Легко моется и отчищается.

#### Свойства:

Быстро высыхает, создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью. Полностью защищает паркет от проникновения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

#### Пригодные подложки:

Паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на исправные старые лессирующие и эмали.

#### Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный лак.  
Колеровка не предусмотрена.

#### Степень глянца:

Глянцевый и шелковисто-матовый.

#### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Нанесение следующего продукта через 8 часов. Ходить по поверхности можно через 24 часа, полная нагрузка допускается через 2-3 дня.

#### Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Parkett в 2-3 слоя. Продукт хорошо размешать.  
Расход: 100 мл/м<sup>2</sup> на слой.

#### Структура покрытия /разбавление:

**Промежуточный слой и финиш:**  
Alpina Parkett, разбавленный на 10-15%.

#### Состав:

Алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/і): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 470 г/л ЛОС.



## Parkett

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Поверхность паркета очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль.  
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.  
Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Parkett, разбавленный на 10-15%	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Прочные старые покрытия	внутри	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Parkett	Alpina Parkett

#### Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м <sup>2</sup>	100	100	100

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, недоступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.  
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.  
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.  
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.  
Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

#### Удалить непрочные старые покрытия, очистить

поверхности от пыли и грязи. Прочные старые неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.  
Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

#### ТИ № 460\_UA\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.