Техническая информация

Краска Альпина Проверенная годами интерьерная / Alpina Проверенная годами интерьерная

Матовая водно-дисперсионная краска

• Водорастворимая • Экологическая и безопасна для здоровья • Легко наносится • Идеальная покровная способность на кромках • Износостойкая

Информация про материал

Целевое назначение
Матовая водно-дисперсионная краска с хорошей укрывистостью и легким нанесением для быстрого ремонта в Вашем доме. Краска устойчива к нагрузкам, зарекомендовала себя на протяжении десятилетий - проверенная классика для внутренних работ.

Свойства
- Водорастворимая
- Экологическая и безопасная для здоровья
- Легко наносится
- Идеальная покровная способность на кромках
- Износостойкая

Качество в соответствии со стандартом DIN EN 13300

Степень блеска: матовый

Состав
поливинилацетатетиленова дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы.

Цветовой оттенок
Белый / матовый.

Тонировка
используется в белом или затонированном вручную виде в один из многочисленных светлых оттенков с помощью колоранты Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Меры предосторожности
Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы обеспечить надлежащее проветривание. Избегать употребления пищи, напитков и курения во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Инструменты промыть водой с мылом сразу после использования. При нанесении методом распыления не вдыхать аэрозольный туман.

Хранение
Хранение: хранить в плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре не менее + 5 ° С.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты производства в оригинально закрытой заводской упаковке.

Утилизация отходов
Неиспользованные жидкие остатки материала отдать в пункты приема старых лакокрасочных отходов. Затвердевшие остатки материала и тару утилизировать как бытовой мусор.

Предельные значения ограничений летучих органических соединений (нормы Украины и ЕС)
Максимально допустимое содержание ЛОС согласно нормам Украины (подкат. А / 1) - 75 g / l (г / л). Норма ЕС для этой продукции (кат. А / а) - 30 g / l (г / л).
Этот продукт содержит <5 g / l (г / л).

Размер упаковки: 1 кг; 3,5 кг; 14 кг; 25 кг.

Нанесение

Инструмент / Температура / Нанесение:
Перед применением тщательно перемешать. Краску наносить в два слоя.

Способ нанесения покрытия
Краску наносить валиком или кистью. После использования инструменты промыть водой с мылом.

Расход
1 кг краски хватает примерно на 5,7м² (примерно 175 г / м²) на один слой на ровной поверхности с нормальной поглощающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Минимальная температура для нанесения
Не наносить при температуре основания и воздуха ниже 5°C.

Время высыхания
При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов, через 12 часов можно наносить следующий слой. При меньшей температуре и большей влажности время высыхания увеличивается.

Пригодные основания и их предварительная обработка

Устаревшие отслоение и отложения грязи удалить без остатка струей воды под давлением или сухим механическим способом. Основа после очистки должна быть прочной, чистой, с хорошей способностью к нагрузкам и свободной от разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:
Новые штукатурки не обрабатывать в течение 4 недель.
Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.
Пористые, поглощающие и слабо поглощающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие штукатурки и имеющие легкую осыпь песка, прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпаклевки, гипсокартон:
зашпаклевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифовки всегда грунтовать продуктом Alpina Грунтовка.
Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка, разведенным водой.

Бетонные поверхности
Удалите остатки разделяющих веществ с помощью жирорастворимого бытового моющего средства. Поверхности, имеющие легкую осыпь песка, очистить щеткой.

Керамические или облицовочные кладки:
К покраске пригодны стены только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без инородных вкраплений. Каменная стена должен быть без трещин по швам, сухим и без высолов. Наносится краска Alpina Проверенная годами интерьерная разведенной водой максимум на 10% (по объему).

Покрытие лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей способностью к нагрузке:
Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, старые покрытия, осыпаются, очистить струей воды под давлением. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Проверенная годами интерьерная разведенной водой максимум на 5% или прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Покрытие с низкой способностью к нагрузкам:
Удалить без остатка шлифовкой, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основе хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка.

Плесень, никотин, жир, копоть, потеки воды:
Поверхности с плесенью и грибками очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунтовка против плесени. Финишное покрытие - Alpina Проверенная годами интерьерная. Никотин, подтеки воды, жир и копоть отмыть жирорастворимым моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основе растворителя.

Основы с дефектами:
Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпаклевать финишной шпатлевкой Alpina EXPERT. Значительные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпаклеванные участка грунтовать Alpina Грунтовка.

Техническая информация № 220_UA По состоянию на июнь 2021 р.
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.

ДП «Капарол Украина»
04112, Украина, г. Киев,
ул. Е. Телиги, 6, корпус 8.
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд"
тел.: +38 044 379-06-91
www.alpina.ua

После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной