



Die Starke für Aussen

Красивый фасад надолго

Alpina Суперстойкая фасадная - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

матовая, устойчивая к загрязнению дисперсионная краска экстра-класса с огромным выбором оттенков для индивидуального оформления фасадов. Краска обладает отличной цветостойкостью и превосходной защитой от атмосферного воздействия (водоотталкивающая и паропроницаемая), обеспечивая отличную защиту от водорослей и грибов – идеальное и долговечное решение для чистых и красивых фасадов даже при сильном воздействии атмосферных явлений.

Идеальный выбор для роскошных фасадов без компромиссов



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1 и 2: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35; 9,4 л (2,5; 10,0 л после колеровки)

Назначение:

Отличная защита от водорослей и грибов
Превосходная защита от атмосферных воздействий
Отличная стойкость цвета

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Защищает фасады от поражения водорослями и грибами
- Легко наносится
- Превосходно укрывает на кромках
- Высокая износостойкость
- Водоотталкивающая (средняя водопроницаемость по DIN EN 1062)
- Средна паропроницаемая (согласно DIN EN 1062)

Пригодные подложки:

Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон
Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 2 и 3: прозрачные

База 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 2 и 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 60м² (ок. 170 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная

Промежуточное покрытие:

Alpina Суперстойкая Фасадная разбавленной максимум 10% (по объему) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Суперстойкая Фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Состав:

дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее 40 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит биоцидное вещество: октил-изотиазолинон (CAS 26530-20-1), карбендазим (CAS 10605-21-7).



Die Starke für Aussen

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка фасадная. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina Суперстойкая Фасадная разбавленной водой. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina Суперстойкая Фасадная, разбавленная.

Покрyтия дисперсионная штукатурка и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Суперстойкая Фасадная разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать грунтовкой Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная.

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. **Нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой.** При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка или Alpina Грунтовка специальная интерьерная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача и показать упаковку или этикетку, так как возможно нарушение деятельности флоры кишечника. Не допускать попадания остатков краски в канализацию/водоемы или в грунт. При нанесении и сушке краски обеспечить хорошую вентиляцию. Во время работы с продуктом не разрешается есть, пить и курить. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Сразу после применения помыть инструменты водой и мылом. **Наносить только кистью или валиком.**

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 150_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.