



Проверенная годами фасадная

Для ослепительно белых фасадов

Alpina Проверенная годами фасадная - в белом цвете

Описание продукта:

матовая дисперсионная краска для ослепительно белых фасадов. Хорошая укрывистость и простота нанесения продукта позволяют получить равномерную структуру поверхности. Продукт обладает очень хорошей защитой от атмосферного воздействия - для надежной защиты фасадов.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5л; 5л, 10л

Назначение:

Правильный выбор:

- Очень хорошая защита от атмосферных воздействий
- Очень легко наносится

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Препятствует проникновению влаги
- Высокопаропроницаемая (класс V1 согласно DIN EN 1062)
- Равномерная структура

Пригодные подложки:

Минеральные подложки

- известково-цементные штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон

Старые покрытия с хорошей несущей способностью

- дисперсионные матовые штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

Белая краска может быть заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков Alpina Kolorant или Alpina Tint.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 70м² (ок. 150 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Грунтовка

Промежуточное покрытие:

Alpina Проверенная годами фасадная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Проверенная годами фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/С) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОС.



Проверенная годами фасадная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina Проверенная годами фасадная разбавленной водой. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina Проверенная годами фасадная, разбавленная.

Покрyтия дисперсионная штукатурка и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Проверенная годами фасадная разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка.

Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. **Нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой.** При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпательвать фасадными шпательками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпательванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 275-UA-RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.