


# Alpina



## Alpina Naturstein Effekt

Декоративное покрытие для внутренних работ с завораживающим эффектом натурального камня.



ColorMix

### Краткий обзор

#### Размеры упаковки:

7 кг; 14 кг.

#### Назначение:

Декоративная мелкозернистая минеральная масса, для создания имитации камня (например мраморин, гrotто, травертин, эффект бетона и др.). Легко наносится. Этот материал используется в качестве базы (белого или другого цвета) для создания рельефов любой формы. При высыхании можно покрывать дисперсионными, латексными красками, акриловыми лаками, лазурями и воском. Хорошо подходит для использования во внутренних помещениях офисов, залов для приема и конференций, гостиниц, банков, комнат отдыха, частных зданий и т. д.

#### Свойства:

- Тонируется в системе ColorMix и по специальной цветовой коллекции Alpina Naturstein Effekt;
- Разводится водой;
- Легко наносится и структурируется;
- Поддается чистке;
- Открытая для диффузии.

#### Требования к подложкам:

Основы должны быть чистыми, свободными от разделяющих веществ, сухими и обладать устойчивостью к нагрузкам. Глубокие трещины заделать.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Натуральный белый.  
Тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также вручную с применением полноцветных и тонируемых красок.

#### Разбавление:

Продукт не нужно разбавлять.

#### Степень глянца:

Матовый, шелковисто-глянцевый (зависит от степени разглаживания)

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

Наносить валиком с коротким ворсом и венецианской кельмой. Новый шпатель растереть наждачной бумагой (400-600 grit). Не применять при температуре воздуха и подложки ниже + 10 ° C. Продукт уже готов к применению и не требует размешивания.

Инструменты сразу после применения промыть водой.

#### Время высыхания:

При комнатной температуре около + 20 ° C и влажности не более 65% первый слой можно перекрыть следующим слоем уже через 12 часов. Готовность к дальнейшим обработкам через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

Приблизительно 600 г/м<sup>2</sup> на один слой.

#### Структура покрытия :

##### Грунтовочный слой:

На очень темные и контрастные поверхности предварительно нанести Alpina Концентрат грунтовки.

##### Финишный слой:

Нанести Alpina Naturstein Effekt в выбранном оттенка в 2 слоя с промежутком на высыхание первого слоя в 12 часов, дабы избежать расслоения при последующем нанесении. Через некоторое время после нанесения разгладить края с легким нажимом. В этом случае, мы рекомендуем использовать средний шпатель (240 мм x 100 мм).



## Alpina Naturstein Effekt

### Пригодные подложки и их подготовка

#### Подготовка подложки:

Подложка после очистки должна быть прочной, чистой, с хорошей способностью к нагрузкам и без отдельных веществ.

#### Штукатурки и шпатлевки:

##### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые и сильно впитывающие штукатурки предварительно прогрунтовать грунтовками Alpina.

##### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Гипсовые штукатурки отшлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

#### Бетон:

Чистые поверхности с нормальной влаговпитывающей способностью можно красить без предварительной подготовки. Удалить мелистые субстанции, с легкой осыпью песка.

#### Дерево и изделия из дерева:

Отшлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Alpina.

#### Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью сразу же обработать. Гладким и лакированным поверхностям придать шероховатости.

#### Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочно держащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить с помощью Alpina Грунтовка либо Alpina Концентрат грунтовками.

#### Покрытия с плесенью:

Пораженные плесенью или грибом поверхности очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Покрытие грунтовки выполнить материалами Alpina EXPERT Концентрат грунтовки. Финишное грунтование покрытия на сильно пораженных поверхностях выполнить с использованием фунгицидного материала.

#### Подложки с дефектами:

Глубокие трещины заделать. Предварительно нанести шпаклевку Alpina и при необходимости загрунтовать.

### Дополнительная информация

#### Заходи безпеки:

Хранить в недоступных для детей местах. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании на кожу или в глаза немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

#### Состав:

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

#### Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Техническая информация № A-D238\_UA по состоянию на август 2018 р.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня технологий и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте, покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования и применять согласно условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.