



Alpina Universallack (Альпина Универсальлак)

Алкидная универсальная эмаль

Эмаль для дерева и металла ярких оттенков внутри и снаружи помещений, усиленная полиуретаном.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л;

Назначение:

Алкидная цветная эмаль для создания насыщенных и ярких оттенков с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения. Устойчива к царапинам, прекрасно очищается. Подходит для металла и дерева, возможно нанесение эмали на трубы и радиаторы.

Свойства:

Создает яркую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность. Эмаль усилена полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным воздействиям. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Простое нанесение и короткий срок высыхания.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать гипсокартон внутри помещения.

Цветовые тона/ Колеровка:

Готовые цвета (7 оттенков): слоновая кость (RAL ок. 1015), красно-коричневый (RAL ок. 3011), зеленый (RAL ок. 6002), серый (RAL ок. 7040), темно-коричневый (RAL ок. 8011), шоколадный (RAL ок. 8017), черный (RAL ок. 9005).

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 8 ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент/Очистка:

Наносить распылением, кистью или валиком для алкидных эмалей. Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Способ нанесения

Перед использованием продукт тщательно перемешать! Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Holzgrund или Alpina Grundierung für Metall.

Расход:

80–120 мл/м² на один слой на гладкой поверхности в зависимости от цвета эмали. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /Разбавление:

Грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall без разбавления или

Alpina Holzgrund без разбавления

промежуточный и финишный слой:

Alpina Universallack без разбавления.

При необходимости (нанесение распылением) непосредственно перед нанесением добавить разбавитель "Alpina" не более 10% от массы продукта, затем тщательно перемешать до однородности продукта.

Состав:

Модифицированная алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, наполнители, функциональные добавки, сиккативы. Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 500 г/л.



Alpina Universallack (Альпина Универсальлак)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности:

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Загрунтовать продуктом **Alpina Grundierung für Metall**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем и дать хорошо высохнуть. Древесину снаружи грунтовать материалом Alpina Holzgrund.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Universallack** пробным нанесением.

Твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматовать и обеспылить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № UA_205_SB по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

04112, Украина, г. Киев, ул. Е.Телиги, 6, корпус 8.
Бизнес-центр "Форум Вест Сайд", тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59
E-mail: info@caparol.ua